



PETRILAC POLIURETANO - Para pisos de madera en interiores.

El **POLIURETANO PETRILAC®** está elaborado con resinas importadas de Bayer Alemania y materias primas nacionales de excelencia, con aditivos de la mejor calidad y un correcto balance de solventes. Es de uso exclusivo para el profesional y apto para alto tránsito, aumentando el número de manos. Es incoloro y transparente, realza las vetas de la madera. Posee un superior rendimiento y nivelado que no deja marcas de pincel.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Recomendamos leer las instrucciones generales de **PULIDO Y PLASTIFICADO PARA PISOS DE MADERA**. Realizar un pulido fino a máquina, terminando con lija grano 180 o 220 para lograr un perfecto acabado y ahorro de producto. Eliminar el polvo del pulido por medio de barrido y/o aspirado y pasar un paño humedecido en agua. Sugerimos dejar pasar 30 a 40 minutos para que el polvo que está en suspensión en el aire se deposite en el piso y de esta forma poder eliminarlo, evitando que caiga sobre la aplicación aún fresca. Nunca usar solventes para la limpieza de la madera.

APLICACION

Aplicar un mínimo de 3 manos a pincel (cerda pura), con el agregado de 10 a 15 % de **DILUYENTE PARA POLIURETANOS PETRILAC -EXCLUSIVO USO PROFESIONAL-**. Aumentar el número de manos en hall de edificios, gimnasios, canchas de básquet, locales comerciales, escaleras, los cuales se encuentran más expuestos a uso intensivo. Liberar al tránsito pasadas 24 horas de su aplicación. Tener en cuenta que la dureza final la alcanza a los 8 o 10 días. Recomendamos especial cuidado durante este período y colocar fieltro de 1cm de espesor debajo de las patas de sillas y otros muebles móviles.

Para cambiar el color de la madera, teñir ésta -previo al plastificado- con **TINTA COLOR PETRILAC®** diluida con diluyente para **POLIURETANO PETRILAC®** en la proporción necesaria para lograr la intensidad de tono que se desea y 20-30% de **POLIURETANO PETRILAC®**. Consultar a nuestro Departamento Técnico.

Para demarcaciones en canchas de básquet u otros pisos deportivos, se aplicarán 2 manos de **POLIURETANO PETRILAC®** en la forma habitual y una vez seco lijar hasta matear. Mezclar 1 pomo de laca automotor -nitrocelulósica o universal- con 1 litro de poliuretano y pintar en el color que se desee. Tener en cuenta que el colorante cataliza al poliuretano, por lo que se debe preparar sólo la cantidad a usar en el momento. Una vez secas las demarcaciones realizadas, se aplicarán las manos restantes. Para mantener el tono claro de la madera recién pulida, aplicar 1 o 2 manos de **SELLADOR VINILICO PETRILAC®** como base, de acuerdo a las características del mismo.

RENDIMIENTO

12 a 15 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera y la calidad del pulido.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 3 a 4 horas.

Para el lijado: 6 a 8 horas.

Entre manos: mínimo de 8 horas.

LIMPIEZA

Se realiza con un paño humedecido en agua o con Cif pisos plastificados, siguiendo las instrucciones del envase. Las herramientas de trabajo se limpian con **LIMPIAPINCELES PETRILAC®**.

MANTENIMIENTO

Cuando el grado de deterioro lo justifique, lijar hasta lograr un mateado parejo y aplicar 1 o 2 manos de **POLIURETANO PETRILAC®**, de acuerdo al desgaste producido por el uso.

TERMINACION

Brillante y satinado.

PRESENTACION

En brillante 1, 4 y 10 litros.

En satinado 4 y 10 litros.